

HARD-MIN

ENDURECEDOR MINERAL

DESCRIPCIÓN

HARD-MIN es un endurecedor no metálico que por consecuencia no sufre oxidación, compuesto por granos de cuarzo con una granulometría controlada y al agregarlo a la parte superficial del concreto fresco da como resultado un piso con acabados altamente resistentes a la abrasión.

USOS

En superficies para:

- Plaza
- Rampas
- Talleres.
- Bodegas.
- Hangares.
- Andadores.
- Estacionamientos.
- Naves industriales.
- Centros comerciales.
- Áreas de carga y descarga.

VENTAJAS

- Listo para usarse.
- Resistencia al impacto.
- Sistema económico para endurecer pisos
- Reduce el costo de mantenimiento por desgaste.
- Proporciona mayor resistencia a la abrasión e incrementa el tiempo de vida de los pisos de concreto.
- No contiene componentes metálicos por lo que se puede utilizar en zonas húmedas sin riesgo de oxidación.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Una vez colado el piso cuando el agua superficial este desapareciendo, agregue uniformemente la mitad de la dosificación indicada e incorpórela con llana a manera de que absorba el agua, cuando esta tienda a desaparecer agregue la otra parte y repita el procedimiento.

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2023



Dirección;

PRESIDENTE JUÁREZ No.28-C, COL.
PUENTE DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE
BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090



Teléfonos:

55 5361 1764 // 55 5398 7428
55 5365 7650 // 55 5236 3988
55 5236 3991



Web.

www.floorsealmexico.com

Cuando la superficie de concreto no brote más el agua, este dura y firme pula el piso con llana metálica para un acabado liso, puede también utilizarse en acabado rugoso. Una vez concluido el paso anterior se recomienda colocar un sistema para curado de piso.

RECOMENDACIONES

- Es importante considerar que HARD-MIN no sustituye de ninguna forma un mal diseño de construcción de pisos.
- HARD-MIN se deberá colocar al concreto inmediatamente que haya desaparecido el agua superficial.
- No se deberá agregar más agua para integrar el producto al concreto.
- HARD-MIN viene listo para usarse, no requiere mezclarse con cemento.

RENDIMIENTO

- Tránsito ligero 1 a 2.0 kg/m².
- Tránsito medio 2.0 a 3.5 kg/ m².
- Tránsito pesado 4.0 kg/ m² como mínimo.

PRESENTACIÓN

- Saco de 30 kg.

Nota: cualquier información o duda sobre este producto dirigirse al área técnica de Floor Seal de México, o comunicarse a los teléfonos 53-98-74-28, 53 61 17 64

